

製品規格表

PVM-200シート



1. 形状寸法規格

項目	単位	規格値
幅	mm	1163 -10 +10
目付	g/m ²	417以上

2. 品質規格（炭素繊維）

試験項目	試験方法	単位	規格値	
炭素繊維	引張強さ	社内法 ^{※1}	MPa	4,510以上
	引張弾性率	社内法 ^{※1}	GPa	230.5±9.5
	密度	社内法 ^{※2}	g/cm ³	1.80±0.04

※1：JIS R 7608相当

※2：JIS R 7603相当

3. 品質規格（CFRP）

試験項目	試験方法	単位	規格値		
CFRP	0° 方向	引張強さ	JIS A 1191	MPa	2900以上
		引張弾性率	JIS A 1191	GPa	230以上
	90° 方向	引張強さ	JIS A 1191	MPa	2900以上
		引張弾性率	JIS A 1191	GPa	230以上