

製品規格表



製品名 ショーボンド ネオライナーEX

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度	JIS K 6833	20℃	Pa・s	120 ± 30
T . I .	JIS K 6833	20℃	—	3 以上
p H	JIS Z 8802	20℃	—	8.5 ± 0.5
混合塗料中の加熱残分	JIS K 5601	105℃、1 時間	%	47 ± 5
塗膜の外観	JIS K 5600	20℃	—	塗膜の外観が正常であること
60° 光沢	JIS K 5600	20℃	—	75 以上
伸び率	JIS K 5400※	20℃	%	300 以上

※ 日本道路協会「道路橋の塩害対策指針（案）同解説」ひび割れ追従性試験方法 準拠