

製品規格表



製品名 ショーボンド WBグラウト(NEXCOひび割れ注入用)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	1000 以下
可使用時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
収縮率	JIS A6024	20℃	%	3.0 以下
モルタル付着強さ (乾燥面)	JIS A6024	20℃、7日間	N/mm ²	6 以上
モルタル付着強さ (湿潤面)	JIS A6024	20℃、7日間	N/mm ²	3 以上
付着耐久性保持率	JIS A6024	20℃	%	60 以上