

製品規格表



製品名 ショーボンド Lパテ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	20℃、7日間	—	0.70±0.15
可使用時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20℃、7日間	N/mm ²	24 以上
曲げ強さ	JIS K 7203	20℃、7日間	N/mm ²	11 以上
付着強さ※	JIS A 6909	20℃、7日間	N/mm ²	2.0 以上

※ 付着強さは、プライマーとして、かため太郎を使用