製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ネオプライマーＥＸ　Ｐｌｕｓ＋

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
ダレ	JIS A 1439	20℃	－	ダレ無きこと
曲げ強さ	JIS K 7203	20℃、7日	N／mm^2	25以上
引張強さ	JIS K 7113	20℃、7日	N／mm^2	15以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20℃、7日	N／mm^2	10以上
付着強さ	JIS A 6909	20℃、7日	N／mm^2	1.5以上