

# 製品規格表



製品名 ショーボンド HQ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	20°C、7日間	—	1.15±0.05
混合物粘度	JIS K 6833	20°C	mPa・s	1000以下
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	60以上
引張強さ	JIS K 7113	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	20以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	10以上

# 製品規格表



製品名 ショーボンド HQモルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	20°C、7日間	—	1.80±0.10
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	60以上
引張強さ	JIS K 7113	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	20以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	10以上