

| | |
|---------|-----------------------|
| 系 統 | 1成分型ポリウレタン樹脂系被覆保護材 |
| 特 長 | 硬化後透明な塗膜となる。 |
| 用 途 | 1) クリアガードワンU 工法用被覆保護材 |
| 配 合 比 | 1液型 |
| 荷 姿 | 10kg セット |
| 外 観 性 状 | 乳白色ペースト状 |

硬化時間の目安

| タ イ プ | 通年タイプ | | | |
|--------------|-------|----|----|----|
| 温 度 [°C] | 5 | 10 | 20 | 35 |
| 硬 化 時 間 [時間] | 16 | 10 | 5 | 2 |

| | |
|-------------|--|
| 比 重 | 1.04 (硬化前) |
| 標準塗布量 | 1.2kg/m ² |
| 貯蔵保証期間 | 12か月 (未使用、冷暗所保存) |
| 消防法による区分 | 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性 |
| 毒物及び劇物取 締 法 | 該当しない |
| 使用 方 法 | 1) 容器の開封後、コテ・ヘラなどで塗布する。 |
| 使用上の注意 | 1) 施工要領書とSDSを確認してから取り扱う。 2) 塗布面に汚れ、水分、油分等が付着している場合、シンナー等で除去する。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 開封後は硬化時間を目安に塗布作業を完了し、使いきること。 5) 使用中に缶内で皮張り始めたなら取り除いてから使用する。 6) 直射日光、火気、湿気、水(雨水)を避け、冷暗所に保管する。 |

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。