製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＲＡＣタッチ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
外　　観	目　　視	23℃	—	均一に巻かれ、糊なし、折れシワ、巻き巣、ゴミの付着がないこと
厚　　さ※1	JIS　Z 0237	23℃	mm	0.84　±　0.10
180 度引きはがし粘　着　力	JIS　Z 0237	23℃	N／25mm	13　以上
セパレータはく離性	JIS　Z 1528	23℃	—	良好にはく離できること

*1　セパレータを含まない